

PP 一系列

PP 油墨系列是对黏合性较差为特点的聚丙烯系(Polypropylene)材料,具有优秀的黏合性的丝印油墨。

规 格

油墨类型:为提高黏合性,用热塑性树脂以独特的调混技术调合而成的蒸发干燥型油墨。

外 观:平光

覆盖能力:使用 250 网目以上,1 公斤油墨印刷约 20 平方米。

干燥时间:常温(20)干燥时间约需 20-30 分钟,强制干燥时可缩短干燥时间。

黏 合 性:对聚丙烯系(Polypropylene)及类似材料具有优良的黏合性。

稀 释 剂:标准溶剂 T-900,缓干溶剂请使用 T-910。稀释率随黏度而不同,以 15-20(重量比)为基准。

清 洗:网版及其它的清洗请用 T-907。

其 它:对于 PP 蓄电池容器等耐酸性要求较高的用途,特别调配有 [PP 耐酸油墨]。这种油墨的性质在气温降低的冬季,有时会成胶状结块,这时用热水温烫或搅拌,使它恢复常态后即可使用。性能不受影响。又由于印刷材料的关系,以自然干燥作迭印时,有时会引起油墨层间剥离。这时,加热干燥就可提高黏合性。