

PID RX01 シリーズ

PID RX01 シリーズは、自動車内装部品に用いられる「PC+PC 流し込み樹脂のインサート成形」に対応するインキになります。

タイプ

特殊樹脂 2液硬化型

用途

PC に印刷して、PC 樹脂でのインサート成形が可能です。

特徴

密着性、延伸性に優れます。

稀釈溶剤

標準溶剤 T-926

遅乾溶剤 T-980

稀釈は 10～20%を目安に印刷しやすい粘度でご使用ください。

硬化剤混合

PID 硬化剤をご使用ください。

混合比はインキ：硬化剤＝100：15～20 になります。

洗浄溶剤

T-15 または T-31

印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 200～300 メッシュをお勧めします。

乾燥

仮乾燥 80℃ 10分

本乾燥 80℃ 30分

※ バインダー印刷後は、80℃ 60分の乾燥が標準となります。

その他

- ・ バインダーは、JT50 もしくは JT52 をご使用ください。
- ・ PID 硬化剤は、湿気に対して非常に敏感に反応します。開缶後はできるだけ早くご使用ください。
- ・ このインキは試作品です。予告なしに変更を行なうことがありますので、あらかじめご了承ください。