

CARE83

タイプ

シラン系添加剤

用途

耐水性の向上等の密着補強剤

添加量

2%～5% (インキ重量に対し)

使用インキ

エポキシ系、ウレタン系インキ等

備考

インキシリーズによってはゲル化や可使時間が短くなることがありますので、十分な検討をした上でのご使用をお願いいたします。