

1400Qシリーズ

1400Q シリーズは、1400N シリーズの印刷作業性、レベリング性を改良したインキで、特に 2 次加工性が大幅に向上しています。カタリスト（硬化促進剤）を内蔵した 1 液型の焼き付け硬化タイプです。

タイプ

ポリエステル・メラミン系

1 液加熱硬化型

用途

アルミ、サイジング加工アルミ、アルマイト加工品、ブリキ、ステンレスおよび各種塗装面の印刷に最適です。

特徴

平滑性に優れ、グロス（艶あり）の仕上がりとなります。

特に 2 次加工性（プレス、曲げ、シボリ）に優れています。

希釈溶剤

標準溶剤 T-980 /T-990

洗浄溶剤

T-31

印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 200～300 メッシュをお勧めします。

乾燥

焼付 150℃30 分

その他

- ・ 1400Q シリーズは、硬化時間を調整するためにカタリスト（硬化促進剤）を使用しておりますが、外気の影響や経時変化によって硬化性が低下することがあります。その場合はカタリスト H を 0.2%（重量比）添加することで、本来の性能を継続させることができます。長期保存のものは硬化性を確認の上、ご使用ください。