

鏡面インキ 300MR ZZ026 クロムシルバー

ガラス素材の裏面に印刷し、素材表面から見ると鏡のような効果が得られるインキです。特殊アルミ顔料を使用しているため、従来にない非常に高輝度且つブラックメタリックの印刷が可能です。

タイプ

特殊樹脂 / 2液硬化型

用途

表面が平滑な透明ガラス素材の裏面に印刷し、鏡に近いメタリック調の装飾印刷が可能です。

硬化剤混合比

主剤：N 硬化剤=100：5 でご使用ください。

希釈溶剤

標準溶剤 T-477

通常希釈は必要ありませんが、お客様の印刷しやすい粘度に調整してご使用ください。

印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 250～300 メッシュをお勧めします。スキージは硬度の高いものをお使いください。(推奨 80 度)

乾燥

120℃10 分程度

※十分な密着を得るために、150℃30 分以上の最終乾燥をすることをお勧めします。

洗浄溶剤

T-31

その他

- ・ 押さえ印刷用の推奨インキ
SG460 超遅乾シリーズ+FA 硬化剤+CARE 83
(例;SG460 超遅乾 DT2 コンク 710 ブラック:80 部+FA 硬化剤:20 部+CARE 83:5 部)
HF GV2 シリーズ等
- ・ 煮沸性を向上させたい場合は CARE73 等の添加剤を 3～5%程度添加した上でご使用ください。
- ・ 何かご不明な点がある際は、技術開発部までお問い合わせ下さい。