

## MP4 遅乾シリーズ

MP4 遅乾シリーズは、ポリカインサート成型（フィルムに印刷後成型し、樹脂を流し込む製法）向けのインキで、耐熱性、二次加工性に優れた 2 液硬化タイプのインキです。

### タイプ

ウレタン系  
2 液硬化型

### 用途

ポリカインサート成型、その他耐熱性や二次加工性の必要な用途に使えます。

### 特徴

通常に印刷した場合、光沢のある仕上がりとなります。  
耐熱性、二次加工性に優れます。

### 稀釈溶剤

標準溶剤 T-980

### 硬化剤混合

混合比 インキ : D 硬化剤 = 100 : 3 (重量比)

### 洗浄溶剤

T-15

### 印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 200 ~ 300 メッシュをお勧めします。

### 乾燥

強制 80 20 分

### その他

- ・硬化剤を混合したインキは、常温（約 25℃）で 6 ~ 8 時間で硬化が始まります。使用する分のみ混合するようにしてください。