

OP22シリーズ

OP22 シリーズは、密着が難しいオレフィン系の素材に対して、良好な密着性をもつインキです。合成紙への用途に多用されています。

タイプ

ポリオレフィン系
1 液蒸発乾燥型

用途

オレフィン系の素材に対して、良好な密着性を示します。
ほとんどすべてのオレフィン系合成紙に密着しますが、印刷紙のカールが起りにくいPP系の合成紙への印刷にお勧めします。

特徴

セミグロス（半艶）の仕上がりです。
スキージ抵抗が少なく優れた印刷適性により、合成紙への用途に多用されています。

稀釈溶剤

標準溶剤 T-900
遅乾溶剤 T-910
超遅乾溶剤 T-950

洗浄溶剤

T-907

印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 200～300 メッシュをお勧めします。
印刷面積 250 メッシュで約 20 m²/kg

乾燥

常温 20℃30分
強制 60℃乾燥により短縮

その他

- ・ 冬季など気温の低い時に、インキが寒天状に固まるがありますが、性能には影響ありません。湯煎または攪拌により、元の状態に戻してご使用ください。



参考資料 (性能表は弊社での試験値であり、性能を保証するものではありません。)

印刷被膜性能表

試験項目	試験内容	評価
密着性	クロスカットセロテープ剥離	100/100
耐水性	水道水中に1週間	異常なし
耐ブロッキング	印刷面と印刷面 60°C8時間 (50g/cm ²)	剥離
スクラッチ性	爪の引っかき	剥離
揉み	手もみ	少し剥離
耐候性	サンシャイン・ウェザオメーター 200時間照射	合格

試験条件

素材 : PPシート /PP・PE合成紙 /PEフィルム

乾燥 : 自然乾燥1週間