Seiko advance Ltd.
http://www.seikoadvance.co.jp/

ＰＰＴシリーズ

PPT シリーズは、未処理・処理ポリプロピレン素材に良好な付着性があり、耐油性、耐アルコール性等に優れたインキです。

タイプ

ポリオレフィン系

1 液蒸発乾燥型

用途

未処理ポリプロピレン、処理ポリプロピレン素材に良好な密着性を示します。

特徴

セミグロス（半艶）の仕上がりです。

耐油性、耐アルコール性、耐候性、印刷適性に優れています。

稀釈溶剤

標準溶剤　T-900

遅乾溶剤　T-910

超遅乾溶剤　T-950

洗浄溶剤

T-907

印刷

スクリーンメッシュ　テトロンまたはナイロンの 200～300 メッシュをお勧めします。

印刷面積　250 メッシュで約 20 ㎡/kg

乾燥

常温　指触乾燥は 20℃10-15 分

強制　60℃30 分

その他

・冬季など気温の低い時に、インキが寒天状に固まることがありますが、性能には影響ありません。湯煎または撹拌により、元の状態に戻してご使用ください。

参考資料　（性能表は弊社での試験値であり、性能を保証するものではありません。）

印刷被膜性能表

試験項目	試験内容	評価
硬度	鉛筆硬度 45 °（荷重 1kg）	B
密着性	クロスカットセロテープ剥離	100/100
耐水性	水道水中に 3 日間	異状なし
耐温水性	60℃温水中に 3 日間	異状なし
耐酸性	1%硫酸水溶液中に 3 日間	異状なし
耐アルカリ性	1%水酸化ナトリウム水溶液中に 3 日間	異状なし
耐メタノール摩耗性	漬した布で往復摩耗 50 回（荷重 500g）	異状なし
耐油摩耗性	ｷﾞﾔｵｲﾙ、ﾓｰﾀｰｵｲﾙ、ｻﾗﾀﾞ油、ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ 漬した布で往復摩耗 50 回（荷重 500g）	異状なし
スクラッチ性	爪の引っかき	異状なし
耐候性	ｻﾝｼｬｲﾝ･ｳｪｻﾞｵﾒｰﾀｰ 500 時間照射	合格

試験条件

インキ　　：　PPT　120 ホワイト　/710 ブラック

素材　　：　未処理ポリプロピレン

乾燥　　：　60℃30 分＋常温 1 日