



WS-30 RX001 シリーズ

WS30シリーズは、ABS、スチロール、ポリカーボネートに開発した水系インキであり、水性樹脂のブレンドによる一液蒸発乾燥型であります。

仕 様

用 途： ABS、スチロール、ポリカーボネート等

仕上がり： 半艶（セミマット）仕上がりになります。

乾 燥： 常温乾燥（20℃～25℃）にて約60分で指触乾燥になります。
60℃にて約20分で乾燥します。

* 乾燥条件は、印刷条件により多少変化致します。

スクリーン： 水性溶剤両用版を使用して下さい。

稀 釈： 標準……蒸留水
遅乾……T-634

洗 浄： T633にて濡らした布地等で拭き取った後、更に水で濡らした布地等で軽く拭いて下さい。（洗浄液は下水道に流さないで下さい）