

## S O F ( N ) シ リ ー ズ

SOF(N)シリーズは、スクラッチカード用に開発されたスクリーン印刷用インキです。

### タイプ

特殊機能性インキ  
合成ゴム系  
1 液蒸発乾燥型

### 用途

くじ引き用引っ掻き剥離インキで、主に OP ニスコート面上に印刷し、スクラッチカードなどに使用されています。

### 特徴

マットサテン状の仕上がりになります。  
スクラッチオフ性（硬貨または爪による引っ掻き剥離性）の経時での安定性があります。  
高速印刷性（シリンダープレス）に優れています。

### 希釈溶剤

標準溶剤 T-125  
遅乾溶剤 T-933

### 洗浄溶剤

T-907

### 印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 150～180 メッシュをお勧めします。  
印刷面積 150-180 メッシュで約 20 m<sup>2</sup>/kg

### 乾燥

目安 50℃～60℃ 10-15 分

### その他

- ・ SOF シリーズを使用される場合は、必ずアンカーコートが必要とします。アンカーコートが完全に乾燥していないと、スクラッチオフ性が出ません。アンカーコートの完全乾燥およびスクラッチオフ性を確認の上ご使用ください。
- ・ オフセット印刷物の上に使用する場合は、アンカーコートとして SOF788 ベースクリヤーを使用してください。



### SOF(N)シリーズの種類

673 シルバー	スタンダード品
680 シルバー	673 シルバーより剥がれにくくしたもの。
630 シルバー	673 シルバーより剥がれやすく、色が黒く、隠ぺい性をあげたもの。
654 ゴールド	601A ゴールド使用。
764 シルバー	673 シルバーより隠蔽性を上げたもの。
788 ベースクリヤー	SOF のアンカーコートとして使用。 乾燥性、可とう性が良く、オフセットインキとの密着性も良好。 稀釈溶剤：T-976
コク 120 ホリ付	必ず SOF(Z)シルバーまたはゴールド色の上に印刷願います。 単独でのスクラッチオフ性は出ませんのでご注意願います。
208 プロセスイエロー	
440 ブルー	
550 ルビークレット	
710 ブラック	

※UVコート面上の場合、UVの種類で密着性が異なります。

ご使用の際は密着をご確認の上ご使用下さい。