

TUP ストリップブルインキ

従来からの保護シートに代わり必要な部分に印刷し、大事な印刷物または素材を汚れから保護できます。



タイプ	1 液蒸発乾燥型	
種類	TUP55 : 通常タイプ TUP56 : 樹脂固形分が多く剥がしやすいが、溶剤が強く、素材がアタックされやすい。	
カラー	それぞれ 800 メジューム（透明）と、グリーン N があります。	
用途（印刷素材）	弊社ビニル系、ポリエステル系、ポリカ系、エポキシ系インキ印刷の上 ポリエステルフィルム、塩ビシート、ガラス等の素材の上 *アクリル系インキ及びアクリル素材の上の使用は剥離性が低減いたしますので、必ず剥離性等確認の上、使用をお願いいたします	
スクリーン	ゾル厚 50 μm 以上で、100 メッシュ前後をお勧めします。	
乾燥	自然乾燥(20℃)で指触約 40 分 強制乾燥(60℃)により短縮	
稀釈溶剤	TUP55 : 標準溶剤 T-125 遅乾溶剤 T-933	TUP56 : 標準溶剤 T-900 遅乾溶剤 T-910 遅乾溶剤 T-950（超遅乾）
洗浄溶剤	T-907	
その他	乾燥した塗膜が 10 μm 以上になるように調整してください。乾燥性、剥離性は印刷条件、乾燥条件により異なりますので、十分ご確認の上、ご使用ください。	

※インキ塗膜の乾燥性、剥離性は印刷条件および乾燥条件によって異なりますので、十分確認の上ご使用ください。