

TUP57 (RX01) ストリップブルインキ

TUP57(RX01)ストリップブルインキは従来の TUP-55 ストリップブルインキの代替えとして作成したインキで有ります。素材に対する剥離性等の性能は、ほぼ同等になっております。

タイプ：1 液蒸発乾燥型インキ

カラー：800 メジューム（透明）及びグリーン N を用意してあります。

用 途：弊社ビニル系、ポリエステル系、エポキシ系インキ印刷の上。
ポリエステルフィルム、塩ビシート、ガラス等の素材に上。
*アクリル系インキ及びアクリル素材の上の使用は剥離性が低減いたしますので、必ず剥離性等確認の上、使用をお願い致します。

スクリーン：ゾル厚 50 μ m 以上で、100 メッシュ前後をお勧めします。

乾 燥：自然乾燥（20°C～25°C）で指触約 40 分
乾燥は 60°Cにて約 40 分
*自然乾燥にては溶剤が抜けにくい為、強制乾燥をお願い致します。
また、印刷等の条件にて乾燥状態が変化しますので上記乾燥条件は目安にてお願い致します。

稀釈溶剤：標準溶剤 T-125
遅乾溶剤 T-933

洗浄溶剤：T-907

その他：乾燥塗膜が 10 μ m 以上になるように調整して下さい。乾燥性、剥離性等は印刷条件により異なりますので、十分性能等を確認の上、ご使用ください。