



UV 5417C ・ UV 5418A ・ UV5418B

タイプ

ウレタンアクリレート系

用途・特徴

塩ビ、紙（金・銀紙等）用の荒く特徴のあるマットインキ用途により下記の 3 種類を用意しております。

UV5417C ノンシリコンで透明性のあるタイプ。下地の輝きを生かす場合に良い。
やや粘度は高い。

UV5418A 標準タイプ。シリコン系でやや白く濁る。

UV5418B UV5418A の低粘度タイプ。マット感のザラつきがやや少ない。

稀釈

独特なマット感を出す為に粘度はやや高めに設定しております。

稀釈を行なうとマット感が変わりますので通常はそのまま印刷を行ないます。

稀釈が必要な場合は、UV8071 を 3%以内で御使用下さい。

洗浄溶剤

T-31 または T-15

推奨メッシュ

200 メッシュ以下で御使用下さい。

硬化条件

メタルハライドランプ 80 (W/cm) 1 灯

コンベアースピード 6 (m/min)

積算光量 約 280mj/c m² 以上

尚、硬化条件は、当社にて十分に注意して測定したものですが、射装置等により多少の差が出る場合があります。

その他

上記の素材でも表面状態により密着しにくい場合があります。必ず、ご確認の上使用願います。