

物性試験結果 試験素材：アクリル

項目	結果	備考
密着性	100/100	クロスカットセロテープ剥離
鉛筆高度	H	1kg荷重45°
耐水性	異状なし	水道水 24 時間浸漬
耐MEK性	5回合格	ラビング試験
耐熱性	異状なし	80°C×24 時間
耐酸性	合格	10%HCl 溶液24時間浸漬
耐アルカリ性	少し白濁	5%NaOH 溶液24時間浸漬
耐候性	500時間合格	サンシャインウェザオメーター