



- 品 名 SPU シリーズ
- 用 途 アクリル、アルミアルマイト染色品、塗装品、処理 PP など
- 硬化条件 メタルハライドランプ 1灯 80W/cm
コンベアスピード 5 m/min
積算光量 約 350mJ/cm²
(尚、硬化条件は照射装置等により多少の差が出る場合があります。)
- 稀 釈 UV8078 (5%以内) で粘度を下げる事が可能です。
- 洗 浄 T-15 又は T-31 をご使用ください。
- 注 意

密着試験、硬化条件は必ずご確認の上、ご使用ください。

物性試験結果 試験素材：アクリル

項目	結果	備考
密着性	100/100	クロスカットセロテープ剥離
鉛筆高度	H	1kg荷重45°
耐水性	異状なし	水道水 24 時間浸漬
耐MEK性	5回合格	ラビング試験
耐熱性	異状なし	80°C×24 時間
耐酸性	合格	10%HCl 溶液24時間浸漬
耐アルカリ性	少し白濁	5%NaOH 溶液24時間浸漬
耐候性	500時間合格	サンシャインウェザオメーター