



UV 5412

タイプ

ウレタンアクリレート系

用途・特徴

PC, 塩ビ, 塩ビステッカー用グロスオーバーコートクリヤー

稀釈

通常は、そのまま印刷しますが、必要な場合は
UV8071 を5%以内で使用してください。

洗浄溶剤

T-31 または T-15

硬化条件

メタルハライドランプ 80 (W/cm) 1 灯

コンベアースピード 6 (m/min)

積算光量 約 280mj/c m² 以上

尚、硬化条件は、当社にて十分に注意して測定したものです
照射装置等により多少の差が出る場合があります。

物性試験結果 試験素材：PC、塩ビ (0.5mm) エンビステッカー

項目	結果	備考
密着性	100/100	PC、塩ビ クロスカットセロテープ剥離
鉛筆高度	B	JIS K-5400準拠(PC上)
耐メタノール性	100回合格	荷重1Kg往復ラビング
耐MEK性	80回合格	〃
耐酸性	合格	10%HCl 溶液24時間浸漬
耐アルカリ性	少し白濁	5%NaOH 溶液24時間浸漬
耐候性	1000時間合格	サンシャインウェザオメーター
耐候性	1000時間合格	QUV