



用途	綿、綿混紡、ポリエステル
特徴	ガラス状、ジェル状、水状、高光沢などの特殊効果が期待できます。
	生地に対する接着性、伸張性、洗濯性に優れています。
	淡色、濃色に使用できますが、より濃色に効果が現れます。
	単色あるいはカラーと一緒に使用。
	印刷したカラーあるいはメタリックインキのオーバープリントクリアとして使用し、色彩を強烈にしたり、光沢を創り出します。
スクリーン	隠ぺい性を重視する場合 80-120メッシュ
	重ね刷りの場合 120-280メッシュ
	細かい線や淡色地、白のアンダーコートの上 110-280メッシュ
	透明色の場合 300-350メッシュ
乾燥	160°C30秒 重ね印刷の場合は、スポットヒーター110°Cで表面乾燥します。
稀釈	特に粘度調整は必要ありません。 最初にインキをよく攪拌して粘度の確認をしてください。
	粘度を下げる場合、“キュラブル・レジューサー”を上限5%（重量比）でご使用ください。
洗浄	T-125をお勧めします。
その他	インキはよく攪拌してからご使用ください。
	乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。
	素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。
	キャビアビーズ、サンド、ウッドチップ粒子用のクリア基剤として使用できますがキャビアビーズを印刷する際は事前テストが必要です。