



用途	綿、綿混紡、ポリエステル
特徴	ソフトなスウェード仕上げ、ビロード仕上げのプリントグラフィックに最適。
	淡色、濃色生地に使用できます。
	匂いがなく、耐久性、耐洗濯性に優れています。
	手動プレス、自動プレスに適しています。
スクリーン	隠ぺい性を重視する場合 80-120メッシュ
	重ね刷りの場合 120-280メッシュ
	細かい線や淡色地、白のアンダーコートの上 110-280メッシュ
	透明色の場合 300-350メッシュ
乾燥	160°C30秒 重ね印刷の場合は、スポットヒーター110°Cで表面乾燥します。
稀釈	特に粘度調整は必要ありません。
	最初にインキをよく攪拌して粘度の確認をしてください。 粘度を下げる場合、“キュラブル・レジューサー”を上限5%（重量比）でご使用ください。
洗浄	T-125をお勧めします。
その他	インキはよく攪拌してからご使用ください。
	乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。
	素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。