



WILFLEX MCV-FFは、透明性に優れた、高光沢仕上がりの低温硬化型インキです。

用途	淡色生地、綿、綿混紡、ポリエステル、その他伸縮性の高い生地
特徴	透明性に優れ、高光沢仕上がりになります。
	引っ張り強度、耐久性にも優れますので、伸縮性のある生地や、カーペット、マットなどへの印刷にも適しています。
	他のプラスチックインキに比べ低温で硬化しますので、熱収縮性の高い生地にも適しています。
	Wet-on-wetでのご使用もできます。
	隠ぺい性はありませんので、濃色生地にはSSV-FFをお使いください。（Wet-on-wetでは使えません）
スクリーン	通常 140-305メッシュ マット印刷をする場合 70-110メッシュ
乾燥	135°C30秒 重ね印刷の場合は、スポットヒーター75-88°Cで表面乾燥します。 150°Cで再熔融しますので、熱転写にもご使用できます。
稀釈	特に粘度調整は必要ありません。 粘度を下げる場合、"レジューサー#11"を上限3%（重量比）で、または"キュラブル・レジューサー#10070"を、上限10%（重量比）でご使用ください。
洗浄	T-125をお勧めします。
その他	インキはよく攪拌してからご使用ください。
	乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。
	素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。