

WILFLEX SSV

WILFLEX SSV は、伸縮性、耐摩耗性に優れたラバータイプのインキです。

- 用途** 綿、綿混紡、ポリエステル、ナイロン、その他繊維
伸縮性、耐摩耗性に優れ、運動着等にも適しています。
- 特徴** 半艶タイプの仕上がりになります。
剥離性の高い転写紙を使用することで、熱転写に使用することもできます。
- スクリーン** 隠ぺい性を重視する場合 60-110 メッシュ
細かい図柄等の場合 110-140 メッシュ
- 乾燥** 160°C40 秒
重ね印刷の場合は、スポットヒーター110°Cで表面乾燥します。
特に粘度調整は必要ありません。
- 稀釈** 粘度を下げる場合、“レジューサー#1”または“キュラブル・レジューサー #10070”を、上限 5%(重量比)でご使用ください。
“フィネス”または“ソフトハンドクリヤー”を添加すると、インキを伸ばすと同時に、柔らかい手触りの風合いを得ることができます。上限 20%(重量比)でご使用ください。
- 洗浄** T-125 をお勧めします。
インキはよく攪拌してからご使用ください。
- その他** 乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。
素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。