



WILFLEX SSVは、伸縮性、耐摩耗性に優れたラバータイプのインキです。

用途	綿、綿混紡、ポリエステル、ナイロン、その他繊維
特徴	伸縮性、耐摩耗性に優れ、運動着等にも適しています。
	半艶タイプの仕上がりになります。 剥離性の高い転写紙を使用することで、熱転写に使用することもできます。
スクリーン	隠ぺい性を重視する場合 60-110メッシュ
	細かい図柄等の場合 110-140メッシュ
乾燥	160°C40秒 重ね印刷の場合は、スポットヒーター110°Cで表面乾燥します。
稀釈	特に粘度調整は必要ありません。
	粘度を下げる場合、“レジューサー#1”または“キュラブル・レジューサー#10070”を、上限5%（重量比）でご使用ください。
	“フィネス”または“ソフトハンドクリヤー”を添加すると、インキを伸ばすと同時に、柔らかい手触りの風合いを得ることができます。上限20%（重量比）でご使用ください。
洗浄	T-125をお勧めします。
その他	インキはよく攪拌してからご使用ください。
	乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。
	素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。