



CARE99

タイプ

シラン系添加剤

用途

耐水性の向上等の密着補強剤

添加量

2%～3%（インキ重量に対し）

使用インキ

エポキシ系、ウレタン系インキにご使用いただけます。

備考

可使時間が短くなりますので、十分な検討をした上でのご使用をお願いいたします。