



WILFLEX手刷り用のスタンダードです。

Wet-on-wet（重ね印刷）も可能な、風合いの柔らかいタイプのインキです。

| | |
|--------------|---|
| 用途 | 綿、綿混紡、ポリエステル、ナイロン、その他繊維 |
| 特徴 | 常に印刷しやすい粘度に保たれていて、手刷りに適しています。 |
| | 隠ぺい性に優れ、半艶タイプの仕上がりになります。 |
| | Wet-on-wet印刷も可能です。 |
| | 印刷膜厚の調整がしやすく、薄刷りでマット感のある柔らかな風合いに、厚刷りで艶のあるラバータイプの仕上がりになります。 |
| | 一般的なコールドピール熱転写にもご使用いただけます。 |
| スクリーン | 隠ぺい性を重視する場合 60-120メッシュ |
| | 細かい線や淡色地、白のアンダーコートの上 120-200メッシュ |
| | 透明色（4カラー）の場合 300-350メッシュ |
| 乾燥 | 160°C30秒 重ね印刷の場合は、スポットヒーター110°Cで表面乾燥します。 |
| 稀釈 | 特に粘度調整は必要ありません。 |
| | 粘度を下げる場合、“キュラブル・レジューサー#10070”を上限5%（重量比）でご使用ください。 “フィネス”または“ソフトハンドクリヤー”を添加すると、インキを伸ばすと同時に、柔らかい手触りの風合いを得ることができます。上限20%（重量比）でご使用ください。 |
| 洗浄 | T-125をお勧めします。 |
| その他 | インキはよく攪拌してからご使用ください。 |
| | 乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。 |
| | 素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。 |